



RAIN SHIELD R-6

INSTRUKCJA APLIKACJI / APPLICATION INSTRUCTIONS

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC	READ BEFORE START
<ul style="list-style-type: none"> • Stosować zgodnie z poniższą instrukcją • Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego • Produkt może być stosowany na: powierzchniach szklanych • Możliwość warstwowania: tak (aplikacja kolejnej warstwy po 60 minutach) • Niewłaściwe użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni • Stosować środki ochrony osobistej • Nie stosować w słońcu • Nie stosować podczas deszczu • Nie stosować przy temperaturze poniżej 10°C • Nie stosować przy temperaturze powyżej 30°C • Zalecana wilgotność względna pomiędzy 40%-70% • Nie stosować na rozgrzanych elementach • Stosować na suchych i przygotowanych powierzchniach • Stosować w dobrze oświetlonym pomieszczeniu • Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha oraz wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń • Stosować na niewielkich powierzchniach • Nie narażać zabezpieczonej powierzchni na kontakt z wodą lub wilgocią przez 24h po aplikacji • Powłoka ochronna osiąga pełną trwałość po 7 dniach • Po aplikacji powłoki ochronnej nie myć chemią zabezpieczonej powierzchni przez 7 dni 	<ul style="list-style-type: none"> • Use according to the instructions below, • For professional use only, • Product can be used on glass, • Layering: yes (next layer application after 60 min) • Improper use can cause permanent paint damage, • Use personal protection equipment, • Do not use in direct sunlight, • Do not use during rain, • Do not use at temperature below 10°C, • Do not use at temperature above 30°C, • Recommended relative humidity: 40-70%, • Do not use on hot surfaces, • Use on dry and prepared surfaces, • Use in a well-lit room, • Use in a well-ventilated room, • Paint surface should be dry and free of any kind of dirt, • Use on small areas, • Do not expose protected surface to water or moisture for 24 hours after application, • Coating achieves full durability after 7 days, • After application, do not wash the car with chemicals for 7 days.

INSTRUKCJA APLIKACJI	APPLICATION INSTRUCTION
<p>Przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłoki ochronnej RAIN SHIELD R-6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokładnie oczyścić powierzchnię szyb z wszelkich zanieczyszczeń • Odtłuścić zabezpieczaną powierzchnię płynem inspekcyjnym (rekomendowany FX PROTECT SURFACE AGENT) <p>Aplikacja powłoki ochronnej RAIN SHIELD R-6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wstrząsnąć butelkę przed otwarciem • Aplikator suede nałożyć na aplikator kostkowy • Nanieść kilka kropel RAIN SHIELD R-6 na aplikator suede/aplikator kostkowy • Dokładnie rozprowadzić preparat na niewielkiej powierzchni 	<p>Car preparation prior to RAIN SHIELD R-6 application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thoroughly clean glass of any dirt • Degrease with inspection fluid (FX PROTECT SURFACE AGENT recommended). <p>RAIN SHIELD R-6 application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shake bottle before use, • Place microfiber suede on applicator, • Apply few drops of RAIN SHIELD R-6 on applicator, • Thoroughly spread on small areas • Wait* (5 to 10 minutes, depending on the conditions in the room) • Remove excess product with a dry, seamless microfiber cloth,

<ul style="list-style-type: none"> • Odczekać chwilę* (od 5 do 10 minut, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu) • Zebrać nadmiar powłoki ochronnej suchą, bezszwową mikrofibrą • Za pomocą kolejnej, suchej mikrofibry wypolerować element do połysku • Powyższe czynności powtórzyć na wszystkich zabezpieczanych elementach <p>*Pamiętać, aby zebrać nadmiar powłoki w odpowiednim czasie. Pozostawiona zbyt długo skryształizuje się i będzie ciężka do usunięcia.</p> <p>Utwardzanie powłoki ochronnej RAIN SHIELD R-6 Czas wiązania powłoki ochronnej tj. pełne utwardzenie następuje po 24h (25°C - 55-60% wilgotności). Utwardzanie powłoki jest ściśle skorelowane z temperaturą oraz wilgotnością, dlatego czas utwardzania może różnić się w zależności od panujących warunków.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Using another dry microfiber cloth, polish element to gloss, • Repeat above steps on all of protected elements, <p>*Remember to collect excess product at the right time. If left for too long, it will crystallize and be difficult to remove.</p> <p>RAIN SHIELD R-6 hardening Coating binding time, for full hardening, is 24 hours (25°C; 55-60% humidity). Coating curing is closely correlated with temperature and humidity, which is why curing time may vary depending on the prevailing conditions.</p>
--	---

WARUNKI PRZECHOWYWANIA	STORAGE CONDITIONS
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Po otwarciu powłokę zużyć w ciągu 14 dni. Temperatura przechowywania po otwarciu: 15°C-20°C. Data ważności produktu oznaczona na etykiecie.	Store in a dry and dark place. Use the product within 14 days after opening. If opened, store at 15°-20° C. Expiry date indicated on the label.

FX International Sp. z o.o., Strefa Gospodarcza 4, 44-280 Rydułtowy, POLAND
biuro@fxprotect.pl, www.fxprotect.com